PAT-NO:

JP02001062833A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001062833 A

TITLE:

REINFORCING STRUCTURE OF HOLLOW

CONSTRUCTION AND

REINFORCEMENT FITTING THEREFOR

PUBN-DATE:

March 13, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME TAKAHATA, YOSHIHIRO COUNTRY

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME NECEX LAB INC. COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP11240338

APPL-DATE:

August 26, 1999

INT-CL (IPC): B29C033/00, B62D025/04

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the cost of materials by lessening a synthetic resin material needed for forming a reinforcing member and also to reinforce efficiently a hollow construction with the reinforcing member excellent also in strength.

SOLUTION: In regard to a reinforcing structure for reinforcing a hollow construction, a reinforcing member 11 made of synthetic resin is fitted along the longitudinal direction of a hollow chamber of the hollow construction. The reinforcing member 11 has integrally a base part 12 formed in the shape of a flat plate along the longitudinal direction of the hollow chamber, a plurality of hollow block parts 20 each projected on one side of the base part 12 and made hollow with a space part opening on the other side of the base part 12 and longitudinal and lateral ribs 25 and 26 provided respectively on the outer sides of these hollow block parts 20.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

## (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出票公房番号 特第2001-62833 (P2001-62833A)

(43)公費日 平成13年3月13日(2001.3.13)


(51) Int.CL'	識別記号	ΡI	テーマコート*( <b>多考</b> )
B 2 9 C 33/00		B 2 9 C 33/00	3 D 0 0 3
# B # 2 D 25/04		B62D 25/04	Z 4F202

## 審査酬求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21) 出联番号	<b>特要平11-240338</b>	(71)出職人 000247168 株式会社ネオックスラボ
(22) 出版日	平成11年8月26日(1999.8.26)	株式電化ネックスフボ 受加原産目前除中町2丁目19番雑6 (72)発明者 高島 泉海 型加原油原施定期三野町三野丘蘇4-11-10 (74)代類人 10006344
		弁理士 同田 英彦 (外3名) ドターム(参考) 30003 AM1 AM4 B901 CA17 CA33 CA34 CA35 CA40 4P202 AD06 AD77 AZ28 AH25 CA23 C801

## (54) 【発明の名称】 中空構造物の補強構造とその補強具

(57) 【要例】 アンターディタイン マンス はみかい かっか かいい 【課題】 補放部材を形成するのに必要な合成樹脂材料 を軽減して材料費を削減するとともに、強度的にも優れ る補強部材によって中空構造物を効率よく補強する。 【解決手段】 中空構造物1を補強するための補強構造 であって、中空構造物1の中空室6の長手方向に沿って 合成樹脂製の補強都材11が装着される。補強部材11 は、中空電6の長手方向に沿って平板状に形成されたべ ース都12と、そのベース第12の一側面に突出された かつ同ベース第12の他関面に開口する空間第23を有 して中空状をなす複数の中空プロック部20と、これら 複数の中空プロック第20の外側面にそれぞれ設けられ た縦横方向のリブ25、26とを一体に備えている。



【特許清求の範囲】

1 【簿求期1】 中空標造物を補強するための補強機造で あって、

前記中空構造物の中空室の長手方向に沿って合成樹脂製 の補強部材が装着され、

前記補強部材は、前記中空室の長手方向に沿って平板状 に形成されたベース部と、そのベース部の一便面に突出 されたかつ間ベース部の他便面に開口する空間部を有し て中空状をなす複数の中空ブロック部と、これら複数の 中空ブロック部の外側面にそれぞれ設けられた縦横方向 10 のリブとを一体に備えている中空構造物の補強構造。

【請求理2】 請求項1に記載の中交構造物の補強構造 であって、リブは隣接する中空ブロック部の外壁面に跨 って設けられている中空構造物の補強構造。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の中空構造物の補 強構造であって、中空室の内壁画と補強部材との間には 発液体が介在され、その発液体によって前配中空室の内 豊面と前記補強部材とが一体状に結合されている中空構 造物の補強構造。

【請求項4】 請求項3に記載の中空構造物の補強構造 20 であって、発泡体は補強部材の複数の中空プロック部の 空間部の内部にそれぞれ充填されている中空構造物の補 強構造、

【請求項5】 中空構造物の中空室に配設されて同中空 機治物を補強するための中空構造物の補強具であって、 前紀中空室の長手方向に沿って装着される合成樹踏製の 補強部材と、

外部加熱によって発泡し発泡体となることで前記中空室 の内壁面と前記補強部材とを一体状に結合する発泡性基 材とを備え、

前記補始部付は、首記中空窓の長手方向に沿って平備機 に形成されたベース部と、そのベース部の一側面に突出 されたかつ間ベース部の他側面に開口する空間部を有し て中空状をなす複数の中空ブロック部と、これら複数の 中空ブロック部の外壁面にそれぞれ設けられた縦横方向 のリブとを一体に備え、

前記発泡性基材は、少なくとも前記複数の中空ブロック 窓の空間部の内部にそれぞれ配設されている中空構造物 の補強具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、中空構造物の補 強標造とその補強具に関し、主として複数枚のパネルに よって中空の箱形間と断面に構成された中空パネル(例 えば、東西ボディのセンタピラー、フロントピラー、ク オータピラー、ルーフサイドパネル、ロッカパネル等) を補強するための中空構造物の補強構造とその補強具に 関する。

100021

【従来の技術】従来、車両ボディの中空パネルの補強構 50 1に記載のとおりの構成を要旨とするものである。した

造としては、中空パネルを構成するインナパネルとアウ タパネルとの間に金属製リインホースメントパネルを内 設して中空パネルを補強しているのが一般的であった。 しかしながら会里難リインホースメントパネルによって 中空パネルを補強すると、中空パネルの重量が大幅に増 加し、燃費等に膨影響を及ぼす。このようなことから、 中空パネルの重量増加を抑えて中空パネルを補強するた めに、図10に示すように、中空パネルの中空室に合成 樹脂製の補強部材111を内設して中空パネルを補強す ることが知られている。すなわち、合成樹脂質の補強部 材111は、中空室の長手方向にそれぞれ直交する多数 枚の補強プレート112と、これら多数枚の補強プレー ト112を所定間隔を保って一体に連結して配列する連 結片113とを備えている。さらに、前記補強部材11 1の構強プレート112は、中空室の内周壁面との間に 適宜の隙間が生じる程度の大きさ及び形状に形成されて いる。また、補強部材111の多数枚の補強プレート1 12のうち、上下両端部の補効プレート112と、これ ら補強プレート112にそれぞれ隣接する補強プレート 112との間には、発泡性基材130が差し込まれて保 持されている。そして、外部加熱によって発泡性基材1 30が発泡し発泡体となることで、その発泡体の周縁部 が中空パネルの内周面に接着するようになっている。こ のような構造をもつ中空構造物の補強構造としては、例 えば、特別平10-53156号に開示されている。 [0003]

2

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記従来の 中空構造物の補強構造において、中空室の長手方向にそ れぞれ直交する多数枚の補油プレート112と、これら 30 多数枚の補強プレート112を所定問隔を保って連結す

×2.6連絡化を1.9とによって構成される補助部材1.5.1 v. は、多量の合成樹脂材料が必要となり、補強部材111 の材料費が高くなる。また、補油プレート112の開降 寸法を大きくしかつ補強プレート112の枚数を少なく することで、補強部村111を形成するのに必要な合成 樹脂材料を軽減して材料費を削減することができる。し かしながら、補強プレート112の間隔寸法を大きくす ると、これにともなって連結片113が長くなって変形 しやすい構造となり、補強効果が小さくなるという問題 40 点が発生する。

【0004】この発明の目的は、前記後来の問題点に重 み、補強部材を形成するのに必要な合成樹脂材料を軽減 して材料費を削減することができるとともに、強度的に も優れる補強部材によって中空構造物を効率よく補強す ることができる中空構造物の補強構造とその補強具を提 供することである。 [00051

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、第1の発明に係る中空構造物の補強構造は、請求項 がって、合成樹脂製の補強部材は、中空室の長手方向に 沿って平板状に形成されたベース部と、そのベース部の 一個面に突出されたかつ同ペース部の他側面に無口する 空間部を有して中空状をなす複数の中空ブロック部と、 これら複数の中空プロック部の外側面にそれぞれ設けら れた縦槍方向のリブとを一体に備えている。このため、 従来の中空室の長手方向に多数枚の補強プレートが連結 片によって結合された補強部材と異なり、少ない量の硬 着合成樹脂材料によって形成することが可能となり、材 料費の節減を図ることができる。しかも、補強部材は、 軽量でかつ多方向からの荷重に対し変形し難い構造とな り、中空機治物を効率よく補強することができる。

【0006】また、第2の発明に係る中空構造物の補強 機治は、論文項2に記載のとおりの構成を要質とするも のである。したがって、隣接する中空ブロック部の外壁 面に跨って設けられた縦横方向のリブによって、補強部 材が一層変形し載い構造となる。

【0007】また、第3の発明に係る中空構造物の補強 構造は、請求項3に記載のとおりの構成を要答とするも のである。したがって、中空室の内壁面と補強部材との 20 間に介在された発泡体によって中空室の内壁面と補強部 材とが一体状に結合されるため、中空室の内壁面と補強 都材との間の隙間において補強部材を振動させることな く強固に固着することができ、中空構造物の補強に効果 が大きい。

【0008】また、第4の発明に係る中空構造物の補強 構造は、請求項4に記載のとおりの構成を要旨とするも のである。したがって、補強部材の複数の中空ブロック 部の空間部内に充填された発泡体によって、これら複数 の中空ブロック部がついれ難い構造となり、中空構造物 30 をより一層強調に補着するごとができる。 <sup>ディーを・3・1・</sup>ペト・・ウ門側面が戦中央部に位置して握りデ**2**5と繰りデ2.5と 【0009】また、第5の発明に係る中空構造物の補強 具は、請求項5に記載のとおりの構成を要言とするもの である。したがって、中空構造物の中空室に補強具が装 着された後、補強具の補強部材の少なくとも複数の中空 ブロック部の空間部の内部にそれぞれ配設された発泡性 基材が外部加熱によって発泡し発泡体となることで、中 空室の内壁面と補端部材とが一体状に結合される。 すな わち、第5の発明に係る中空構造物の補強具は、第4の 条明に係る中空構造物の補強構造に用する補強具として 40 その保管、道機、取り扱い等が容易である。 [0010]

【発明の実施の影響】この発明の実施の影響1を図1~ 図9にしたがって説明する、図4~図6において、中空 パネル (例えば、センタビラー) 1は、インナパネル2 とアウタパネル4とがその相互のフランジ3、5によっ てスッポト選棒されることで、中空の籍形質と新聞に構 成されている。インナパネル2には、その上下部の所定 位置に取付孔7が形成されている。前記中空パネル1 は、その中空電6内に補強異10が装着されて補強され 50 塗装の際の無(例えば、110℃~190℃前後の温

ている。

【0011】図1~図3に示すように、前記補強具10 は、中空パネル1の中空室6の長手方向に所要とする長 さ寸法を有しかつ取付手段によって装着される補強部材 11と、その補強部材11の所定位置に配設される発泡 性基材30、40とを備えている。前記補強部材11 は、ベース部12、中空ブロック部20、及び縦横のリ ブ25、26を一体に備えるとともに、耐熱性を有する 硬質合成樹脂材料の射出成形によって一体成形されてい 10 ŏ.

【0012】前記補強部材11のベース部12は、中空 案6の長手方向に沿って平板状に形成され、その長手方 向の両端部近傍において取付手段としてのネジ50等に よって中空パネル1のインナパネル2に装着される。べ ース部12の一側面には、その周縁部に沿って略環状を なす原繰りブ13が突殺されている。また、ベース部1 2の一側面には、その長手方向の一端部寄り近傍から他 端部寄り近傍にわたって複数の中空プロック部20が縦 横方向に所定の間隔を保ってそれぞれ突旋されている。 これら複数の中空ブロック部20は、ベース部12の他 側面に開口する空間部23を有して中空状に形成されて いる。また、この実施の形態において、射出成形用の成 形型によって射出成形された補強部材11がその成形型 から容易に脱型されるように、補強部材11の複数の中 空ブロック部20の外周面は、その根元偏から先端側に 向かってしだいに小さくされたテーパ状に形成されると ともに、空間部23の内間壁面は、その臭機から開口側 に向かってしだいに大きくされたテーパ状に形成されて 中空の略四角錐台形状に形成されている。

【0013】前記複数の中空ブロック第20には、その がそれぞれ一体に設けられている。また、縦リブ25 は、総方向に階接する中空ブロック部20に跨って設け られ、横リブ26は、横方向に隣接する中空ブロック部 20に跨って設けられている。さらに、繰り了25及び 横リブ26はベース部12の一側面から略直角状をなし て各中空ブロック部20の頂部近傍までそれぞれ突出し

【0014】前記補強部材11には、その複数の中空ブ ロック部20の頂部外面と空間部23の内部において、 外部加熱によって発泡し発泡体35、45となって中空 パネル1の内盤面と補強部材11とを一体状に結合する ための発泡性基材30、40がそれぞれ設けられてい る。この実施の形態において、発泡性基材30.40 は、外部加熱によって発流する発泡剤遅入の合成樹脂系 の発泡性材料より形成されている。前配発泡件基材3 0. 40は、金属面や会成樹脂面に対し接着件を有する 合成樹脂を主成分とし、これに、発泡剤、ガラス繊維の ような繊維状物質等が混合され、東面ボディの焼き付け

度)によって発泡し高調性の発泡体となる発泡性材料よ り形成されることが望ましい。このような接着性を有し かつ高端性の発泡体となる発泡性材料としては、例え ば、特膜平8-208871号公舗、特膜平11-15 8313号公報等に開示されている。

【0015】また、発泡性基材30、40は、予め複数 の中空プロック部20の頂部外面と空間部23の内部に おいて、それぞれ接着剤によって貼り付けられている。 また、図に示すように、発泡性基材30、40の相互に 凸部30aと凹部40aとを形成し、これら発泡性基材 10 30、40の凸部30aと凹部40aとを中空プロック 部20の頂部に黄設された黄連孔を通して結合してもよ 63.

【0016】前記したように補強部材11と発泡性基材 30、40とを一体状に備えた補強具10は、次に述べ るようにして中空パネル1の中空室6内に装着されて中 空パネル1を補強するものである。すなわち、図2と図 3に示すように、中空パネル1の中空車6に対し、神強 具10を装着する場合、まず、中空パネル1を構成する インナパネル2とアウタパネル4とを、その相互のフラ 20 ンジ3、5においてスポット溶接する前に、インナパネ ル2の上下の取付孔に対し補強具10がその補強部材1 1においてネジ50等によって装着される。その後、イ ンナパネル2とアウタパネル4とが、その相互のフラン ジ3、5においてスポット海接され、中空の循形間と断 面をなす中空パネル1が構成される。

【0017】ここで、外部からの加熱、例えば、前記中 空パネル1を有する車両ボディの傾付物語の脳の外部加 無によって、補強部材11の複数の中空ブロック部20 の頂部と空間部23との発泡性基材30、40がそれぞ 30 ・ れ発泡し発泡体35~45とを参(図4及び図5参 照). そして、発泡性基材30、40の発泡による発泡 休35、45が中空室6の内壁面。すなわち、インナバ ネル2とアウタパネル4の内面にそれぞれに接着する。 これによって、中空パネル1と内壁面と補強部材11と が一体状に結合され、中空パネル1が複強される。 【0018】前記補強具10において、その本体部分を なす補強部材11は、ベース部12、複数の中空ブロッ ク部20、及び縦横のリブ25、26を一体に備えると ともに、耐熱性を有する硬質合成樹脂材料の樹出成形に よって一体成形されている。このため、補強部材11 は、従来の中空パネルの長手方向に多数枚の補強プレー トが連結片によって結合された補強部材と異なり、少な い量の硬質合成樹脂材料によって形成することが可能と なり、材料費の節減を図ることができる。しから、補強 部材11は、軽量でかつ多方向からの荷重に対し空形し 難い構造となり、中空パネル1を効率よく補強すること ができる。また、この実施の形態において、縦横のリブ 25、26は、隣接する中空プロック第20の外側面に 済って形成されるため、補強部材11が一層変形し難い 50 状態を示す線断面図である。

権治となる。

【0019】また、中空パネル1と内盤面と補強部材1 1との間に介在された発泡体35、45によって中空パ ネル1と中空電6の内壁面と補強部材11とが一体状に 結合される。このため、中空車6の内装面と補骨部は1 1との間の隙間において補強部材11を振動させること なく強固に固着することができ、中空パネル1の補強に 効果が大きい。また、補強部村11の複数の中空ブロッ ク部20の空間部23内に発泡体45が充填されること

で、これら複数の中空ブロック部20がつぶれ着い構造 となり、中空パネル1をより一層強固に補強することが できる。また、補強部材11を硬質合成樹脂、強化用線 維が混入された硬質合成樹脂によって形成し、発泡性基 材30、40においては、例えば、特開平8-2088 71号公報、特開平11-158313号公報等に開示 されているもののように、高剛性の発泡体35、45と なる発泡性材料によって形成することで、中空パネル1 の補強に効果が大きい。 【0020】なお、この発明は前記実施の形態に限定す

るものではない。例えば、前配実施の形態では、補強部 材11の複数の中空ブロック部20が中空の略四角総台 形状に形成されている場合を例示したが、複数の中空ブ ロック部20が、五角形、六角形等の多角錐台形状に形 成されてもよく、図に示すように、補強部材 1 1の複数 の中空ブロック部20が中空の略円量台形状に形成され、 てもよい。また、中空パネル1に対し補強部材11を装 着するための取付手段としてのネジ50に換えて取付ク リップを用いることもでき、さらに、補強部村11の所 定位置に取付クリップを一体成形することもできる。さ らに、図9に示すように、中空パネル1の所定位置に鉤 形状の保証片も なを形成しょ 補強部材11に保止孔11 aを形成して中空パネル1に補強部材11を取り付ける ことも可能である。また、中空構造物が東西ボディのビ ラー、ロッカパネル、ルーフパネル等の中空パネル1で ある場合を例示したが、中空構造物が車両ボディ以外、 例えば、建築物、船舶等の建造物を構成する中空構造物 であってもよい。

[0021]

【発明の効果】以上述べたように、この発明によれば、 合成樹脂製の補強部材を形成するために必要な合成樹脂 材料を軽減して材料費を削減することができ、その分だ け補強都材を安備に提供することができる。しかも、補 強部材は変形し難い構造となり、強度的にも優れるた め、中空構造物を効率よく補強することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の形態の中空構造物の補強構造 に用いる補強具の補強部材と発泡性基材とを分離した状 態を一部破断して示す斜視図である。 【図2】同じく中空パネルの中空室に補強具を装着した

7 【図3】同じく中空パネルの中<u>空室</u>に補強具を装着した 状態を示す機断面面である。

【図4】同じく補強具の発泡性基材が発泡して発泡体となった状態を示す維新面図である。
【図5】同じく補強具の発泡性基材が発泡して発泡体と

【図5】同じく補強具の発泡性基材が発泡して発泡体となった状態を示す機断面図である。

【図6】同じく車両ボディのセンタピラーをなす中空パ ネルに対し補強具が内装された状態を示す説明図であ

ある。 【図8】同じく補強部材の中空ブロック部形状の変更例 を示す説明図である。

(図9) 同じく補強部材の取付手段の変更例を示す説明 図である。 【図10】従来の補強具を示す斜視図である。 【符号の説明】

1 中空パネル (中空構造物)

6 中空室 10 補強具

11 補強部材

12 ベース部 20 中空ブロック部

20 年至7日

23 空間部

25 縦リブ 26 横リブ

30、40 発泡性基材

35、45 発泡体

